

FZ

中华人民共和国纺织行业标准

FZ/T 61002—2006
代替 FZ/T 61002—1991, FZ/T 61003—1991

化 纤 仿 毛 毛 毯

Chemical Fibre Blanket

2006-05-25 发布

2007-01-01 实施



中华人民共和国国家发展和改革委员会 发布

前　　言

本标准是对 FZ/T 61002—1991《腈纶毛毯》和 FZ/T 61003—1991《粘纤毛毯》的修订,与 FZ/T 61002—1991 和 FZ/T 61003—1991 相比主要变化如下:

- 将两个文本合并为一个文本,标准名称改为《化纤仿毛毛毯》;
- 增加了安全性能的考核;
- 产品分为一等品和二等品,取消三等品;
- 纤维含量允差不再分品等考核,统一为±3%;
- 缩水率改为水洗尺寸变化率,且静态缩水试验方法改为用 7A 洗涤程序洗 1 个频次;
- 取消了耐水色牢度的考核;
- 增加了对粘纤毛毯的纤维含量和染色牢度的考核;
- 增加了对粘纤毛毯的水洗尺寸变化率的考核;
- 采样方法和验收规定分别按相关国家标准抽样程序改为抽样数量规定和合格判定规定;
- 增加了附录 B。

本标准一等品为国内先进水平。

本标准的附录 A、附录 B 为规范性附录。

本标准由中国纺织工业协会提出。

本标准由全国纺织品标准化技术委员会毛纺织分会(SAC/TC 209/SC3)归口。

本标准由北京毛纺织科学研究所负责起草。

本标准主要起草人:陈继红、李立荣。

本标准所代替标准的历次版本发布情况为:

- FJ 537—1983, FJ 488—1981;
- FZ/T 61002—1991, FZ/T 61003—1991。

化 纤 仿 毛 毛 毯

1 范围

本标准规定了化纤仿毛毛毯的技术要求、试验方法、检验规则、包装和标志等内容。

本标准适用于机织、簇绒纯腈纶、纯粘纤及化纤混纺毛毯。

2 规范性引用文件

下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注日期的引用文件，其随后所有的修改单(不包括勘误的内容)或修订版均不适用于本标准，然而，鼓励根据本标准达成协议的各方研究是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件，其最新版本适用于本标准。

- GB 250 评定变色用灰色样卡(GB 250—1995, idt ISO 105-A02;1993)
- GB/T 2910 纺织品 二组分纤维混纺产品定量化学分析方法(GB/T 2910—1997, eqv ISO 1833;1977)
- GB/T 2911 纺织品 三组分纤维混纺产品定量化学分析方法(GB/T 2911—1997, eqv ISO 5088;1976)
- GB/T 3920 纺织品 色牢度试验 耐摩擦色牢度(GB/T 3920—1997, eqv ISO 105-X12;1993)
- GB/T 3923.1 纺织品 织物拉伸性能 第1部分：断裂强力和断裂伸长率的测定 条样法
- GB 6529 纺织品的调湿和试验用标准大气
- GB/T 8170 数值修约规则
- GB/T 8427—1998 纺织品 色牢度试验 耐人造光色牢度，氙弧(eqv ISO 105-B02;1994)
- GB/T 8628 纺织品 测定尺寸变化的试验中织物试样和服装的准备、标记和测量(GB/T 8628—2001, eqv ISO 3759;1994)
- GB/T 8629—2001 纺织品 试验用家庭洗涤和干燥程序(eqv ISO 6630;2000)
- GB/T 8630 纺织品 洗涤和干燥后尺寸变化的测定(GB/T 8630—2002, ISO 5077;1984, MOD)
- GB 9994 纺织材料的公定回潮率
- GB/T 9995 纺织材料含水率和回潮率的测定 烘箱法
- GB/T 12490—1990 纺织品耐家庭和商业洗涤色牢度试验方法(neq ISO 105-C06;1987)
- GB 18401 国家纺织产品基本安全技术规范

3 技术要求

3.1 安全性能要求

产品应符合 GB 18401 的要求。

3.2 质量要求

质量要求分为内在质量和外观质量。内在质量包括物理指标和染色牢度，外观质量包括实物质量、规格尺寸和外观疵点。

3.2.1 内在质量

物理指标和染色牢度指标见表 1。

表 1 物理指标和染色牢度考核指标

| 考 核 项 目 | | 一等品 | 二等品 | 备 注 |
|---------------------|-------|--------|--------------------------|------------------------|
| 纤维含量/ (%) | | 化纤 100 | | 纤维含量指面纱的纤维含量。 |
| 混纺毯各组分纤维含量偏差(绝对百分比) | | +3~-3 | | |
| 条重偏差率/ (%) | | ≥ | -5.0 | -8.0 |
| 断裂强力/N | | ≥ | 120 | |
| 水洗尺寸变化率/ (%) | | ≥ | 机织 簇绒 | -6.5 -8.0 -5.0 -6.0 |
| 印染色牢度 | 耐光/级 | ≥ | >1/12 标准深度 ≤1/12 标准深度 | 4 3 3 3 |
| | 耐水洗/级 | ≥ | 色泽变化 | 4 3—4 |
| | 耐摩擦/级 | ≥ | 贴衬沾色 | 3 2—3 |
| | 耐水洗/级 | ≥ | 干 | 4 3—4 |
| | 耐摩擦/级 | ≥ | 湿 | 3 2—3 |
| | | | | |

3.2.2 外观质量

3.2.2.1 实物质量：实物质量系指毛毯的毯面和手感。依据供需双方确认的标样或制造方的生产标样评定：

- a) 基本符合者为一等品；
- b) 明显差于者为二等品。

3.2.2.2 规格尺寸和外观疵点见表 2。

表 2 规格尺寸和外观疵点考核指标

| 考 核 项 目 | | 一等品 | 二等品 |
|------------------|------------------|-------|------------------|
| 长度偏差率/ (%) | | ≥-2.5 | ≥-5.0 |
| 宽度偏差率/ (%) | | ≥-2.0 | ≥-4.0 |
| 外 观 疵 点 | 轧梭痕、补洞痕、蛛网 | 不允许 | 不允许 |
| | 缺纱 | 不允许 | 1 处 |
| | 纱疵(油纱、色纱、紧纱、粗细纱) | 不明显 | 明显 2 处及以内或显著 1 处 |

表 2(续)

| 考 核 项 目 | | 一等品 | 二等品 |
|---------|--|---------------|----------------------------|
| 外 观 疣 点 | 错花纹、色花、条痕、折痕、透色(串色)、局部露底、边角不良、边道不良、印压花不良、纬档、循环差异 | 不明显 | 明显 |
| | 斑疵 | 不明显 | 明显 4 cm 及以内或显著 1 cm 及以内 |
| | 长宽不齐 | 不大于 4 cm | 长不大于 6 cm |
| | 局部狭窄 | 纬向深入 1 cm 及以内 | 纬向深入 2 cm 及以内 |
| | 格道歪斜 | 3 cm 及以内 | 5 cm 及以内 |
| | 脱针 | 不明显 3 针 | 3 cm 及以内 3 处或 6 cm 及以内 1 处 |

注 1: 外观疵点及程度说明见附录 A。
注 2: 在外观疵点中,若遇到上述规定以外的疵点可按其对使用的影响程度参考类似的规定酌情处理。

3.3 分等规定

- 3.3.1 产品的品等分为一等品、二等品。
- 3.3.2 产品的品等由内在质量和外观质量综合评定,并以其中较低一项定等。
- 3.3.3 内在质量按批评定,外观质量按条评定。

4 试验方法

- 4.1 纤维含量按 GB/T 2910 和 GB/T 2911 执行,结合公定回潮率计算。
- 4.2 条重按第 B.3 章执行,然后计算条重偏差率(实测条重与标注条重的差占标注条重的百分比),按 GB/T 8170 修约至 1 位小数。
- 4.3 断裂强力按 GB/T 3923.1 执行。
- 4.4 水洗尺寸变化率按 GB/T 8628、GB/T 8629—2001 和 GB/T 8630 执行;试样尺寸为长 500 mm×宽 400 mm,洗涤程序为 1×7A,干燥程序为 C——摊平晾干。
- 4.5 耐光色牢度按 GB/T 8427—1998 中方法 3 执行。
- 4.6 耐水洗色牢度按 GB/T 12490—1990 中 A1S 法执行。
- 4.7 耐摩擦色牢度按 GB/T 3920 执行。
- 4.8 长度、宽度按第 B.4 章执行,然后分别计算长度偏差率和宽度偏差率,按 GB/T 8170 修约至 1 位小数。

5 检验规则

5.1 抽样

- 5.1.1 以同一品种、原料、规格及同一工艺生产的产品作为一个检验批。内在质量的检验抽样方案见表 3,外观质量的检验抽样方案见表 4。

表 3 内在质量检验抽样方案

| 批量 N | 样本量 n | 合格判定数 Ac | 不合格判定数 Re |
|------------|-------|----------|-----------|
| ≤50 | 2 | 0 | 1 |
| 51~500 | 3 | 0 | 1 |
| 501~35 000 | 5 | 0 | 1 |
| >35 000 | 8 | 0 | 1 |

表 4 外观质量检验抽样方案

| 批量 N | 样本量 n | 合格判定数 Ac | 不合格判定数 Re |
|-------------|-------|----------|-----------|
| ≤500 | 20 | 1 | 2 |
| 501~1 200 | 32 | 3 | 4 |
| 1 201~3 200 | 50 | 5 | 6 |
| >3 200 | 80 | 10 | 11 |

5.1.2 内在质量和外观质量的样本均应从检验批中随机抽取。

5.1.3 当样本量 n 大于批量 N 时,实施全检,合格判定数 Ac 为 0。

5.2 判定

5.2.1 内在质量的判定

按 3.2.1 对批样的每个样本进行内在质量测试,符合 3.2.1 对应品等要求的,则为内在质量合格,否则为不合格。如果所有样品的内在质量合格,或不合格样品数不超过表 3 的合格判定数 Ac,则该批产品内在质量合格。如果不格样品数达到了表 3 的不合格判定数 Re,则该批产品内在质量不合格。

5.2.2 外观质量的判定

按 3.2.2 对批样的每个样本进行实物质量、规格尺寸和外观疵点的评定,符合 3.2.2 对应品等要求的,则为外观质量合格,否则为不合格。如果所有样本的外观质量合格,或不合格样本数不超过表 4 的合格判定数 Ac,则该批产品外观质量合格。如果不格样本数达到了表 4 的不合格判定数 Re,则该批产品外观质量不合格。

5.2.3 综合判定

5.2.3.1 各品等产品如不符合 GB 18401 的要求,均判定为不合格。

5.2.3.2 按标注品等,内在质量和外观质量判定均为合格,则该批产品合格;内在质量和外观质量有一项判定为不合格,则该批产品不合格。

6 包装和标志

6.1 产品逐条包装。

6.2 应保证在储运中产品的包装不破损,产品不沾污、不受潮。

6.3 每个包装应附使用说明,包含下列内容:

- a) 执行的标准编号;
- b) 符合 GB 18401 安全技术要求的类别;
- c) 产品名称;
- d) 产品品等;
- e) 产品规格:尺寸、条重;
- f) 纤维种类及含量;
- g) 洗涤方法;
- h) 检验合格证;
- i) 生产企业名称和地址。

7 其他

供需双方另有要求,可按合同或协议执行。

附录 A
(规范性附录)
外观疵点及程度说明

A.1 外观疵点及量计方法

- A. 1.1 轧梭痕:毛毯在织造时发生轧梭,经修补后仍有痕迹者。
- A. 1.2 补洞痕:毛毯经、纬纱断破,经修补后仍有痕迹者。
- A. 1.3 蛛网:经、纬纱各两根或两根以上不按组织起伏者。
- A. 1.4 缺纱:经纱或纬纱断缺,每缺纱一根 100 cm 及以内者为一处。
- A. 1.5 纱疵:油纱(毛纱沾有油污)、色纱(毛纱沾有异色毛或用错色纱)、紧纱(毛纱成紧捻或粗细不均等)、粗细纱(纱线条干粗于正常纱一倍或细于一半者,或粗细未达到上述程度,但影响外观者)。每一根半幅及以内为一处,大于半幅为两处。
- A. 1.6 错花纹:毛毯在织造时,组织花纹错误致影响美观者。
- A. 1.7 色花:毛毯由于洗缩和染色操作不良,使毯面色泽不匀,呈现深浅不同的云斑或条花者。
- A. 1.8 条、折痕:毛毯洗缩后,折压匹布时间过长,经起毛后致毯面产生不同反光条痕或凹凸痕迹者。
- A. 1.9 透色(串色):由于纱支粗细不匀、织造时稀密不匀或起毛时操作不良,将毛毯背面的毛引到毯面,呈现有异种色毛,影响美观者。
- A. 1.10 局部露底:毛毯起毛不良,致底组织局部露出者。
- A. 1.11 边角不良:毛毯边、角不整齐或包边包角不良、针脚不匀及毯边材料不良等致影响美观者。
- A. 1.12 边道不良:毛毯锁边不良,边纱张力过紧,形成荷叶边,或针刺毛毯和底布开剪歪斜,边纱松弛形成松边。
- A. 1.13 印压花不良:毛毯印花或压花错版、差异,印花错色、搭色、渗透不良、两边深浅等致影响美观者。
- A. 1.14 纬档:异常纱(油纱、色纱、紧捻纱、粗细纱等)连续或间隔两根及以上者为纬档。
- A. 1.15 局部狭窄:毯边呈现月牙状者,量其最大深度。
- A. 1.16 循环差异:以一条为循环单位的毛毯之花、格、道、素头、穗头不对称(不对称自由花型除外)。
- A. 1.17 斑疵(油疵、色疵、污疵、锈疵、秃疵):毯面上有明显的斑渍或斑点,影响外观者,量其最大长度,散布性则累计计算。
- A. 1.18 长宽不齐:毛毯平铺台上,长与宽分别按经纬垂直向量计,取其最大差异。
- A. 1.19 格道歪斜:由于加工不良,毛毯的格道产生不应有的歪斜,按纬向歪斜距水平最大距离量计。
- A. 1.20 脱针:簇绒毯在织造时,由于纱线脱落致使毯面形成一条缺纱痕迹者。

A.2 痴点程度说明

- A. 2.1 不明显:指疵点比较模糊,检验员能隐约看到,一般消费者不易发现者。
- A. 2.2 明显:指疵点本身有比较明显的界限,能直接看到者。
- A. 2.3 显著:指疵点本身非常醒目,对使用、美观有影响者。

附录 B
(规范性附录)
毛毯的条重、长度和宽度试验方法

B. 1 标准大气

B. 1.1 调湿和试验用标准大气:温湿度按 GB 6529 二级标准大气的规定。

B. 1.2 预调湿大气:温度不高于 50℃, 相对湿度 10%~25%。

B. 2 试样准备

整条毛毯在预调湿大气中调湿 4 h, 然后展开暴露在标准大气中调湿平衡至少 24 h。

B. 3 条重试验

B. 3. 1 设备

5 g 感量托盘天平。

B. 3. 2 操作步骤

B. 3. 2. 1 测毛毯的实际条重

无需调湿, 将整条毛毯放在感量 5 g 的托盘天平上称重。

B. 3. 2. 2 测毛毯的实际回潮率

毛毯称重后, 立即取约 200 mm×200 mm 试样两块, 按 GB/T 9995 测定毛毯的实际回潮率, 计算算术平均值, 按 GB/T 8170 修约至一位小数。

B. 3. 3 计算

B. 3. 3. 1 毛毯公定条重

毛毯公定条重按式(B. 1)计算:

$$m_c = \frac{m \times (100 + R_c)}{100 + R} \quad \dots\dots\dots\dots \quad (B. 1)$$

式中:

m_c —— 公定条重, 单位为克(g);

m —— 实际条重, 单位为克(g);

R_c —— 公定回潮率(见 B. 3. 3. 2), %;

R —— 实际回潮率, %。

计算结果按 GB/T 8170 修约至整数。

B. 3. 3. 2 毛毯公定回潮率

B. 3. 3. 2. 1 各种纺织材料的公定回潮率按 GB 9994 执行。

B. 3. 3. 2. 2 混纺毛毯的公定回潮率按式(B. 2)计算:

$$R_c = \frac{A R_1 + B R_2 + \dots + N R_n}{100} \quad \dots\dots\dots\dots \quad (B. 2)$$

式中:

R_c —— 混纺毛毯公定回潮率, %;

A, B, \dots, N —— 混用原料的绝干重混纺比, %;

注: 该混纺比是包含毛毯面纱和底纱的混纺比, 可能不同于标注混纺比。例如: 面纱和底纱不同的毛毯。

R_1, R_2, \dots, R_n —— 混用原料的公定回潮率, %。

B. 4 长度和宽度试验

B. 4. 1 器材

精度为 1 mm 的钢尺、4 kg 金属压尺(尺长不短于毛毯长度)。

B. 4. 2 操作步骤

B. 4. 2. 1 将调湿平衡后的整条毛毯试样平铺在试验台上。

B. 4. 2. 2 测量时压尺在试样上压于距测量位置 1 cm 处。

B. 4. 2. 3 在宽度方向每间隔四分之一处测量长度 1 次,共 3 次。

B. 4. 2. 4 在长度方向每间隔四分之一处测量宽度 1 次,共 3 次。

B. 4. 2. 5 测量精确至 1 mm。

B. 4. 3 计算

分别计算 3 次长度和宽度测量结果的算术平均值,按 GB/T 8170 修约至整数。

中华人民共和国纺织
行业标准
化纤仿毛毛毯
FZ/T 61002—2006

*
中国标准出版社出版发行
北京复兴门外三里河北街 16 号

邮政编码:100045

网址 www.spc.net.cn

电话:68523946 68517548

中国标准出版社秦皇岛印刷厂印刷
各地新华书店经销

*
开本 880×1230 1/16 印张 0.75 字数 15 千字
2006 年 11 月第一版 2006 年 11 月第一次印刷



FZ/T 61002-2006

如有印装差错 由本社发行中心调换
版权专有 侵权必究
举报电话:(010)68533533